

## Монолитный поликарбонат



Стандартный ассортимент листов монолитного поликарбоната Novattro				
Толщина	Вес, кг/м2	Размер, м	Цвет	
1 MM	1.2	2.05*1.25		
1,5 mm	1.8	2,05*1,25	прозрачный	
2 mm	2.4		прозрачный,	
3 mm	3.6		белый (примерно LT 25%),	
4 mm	4.8		молочный (примерно LT 50%)	
5 mm	6		бронза T (темный, LT 25%)	
6 mm	7.2	2,05*3,05	бронза S (светлый, LT 50%)	
8 mm	9.6		прозрачный,	
10 MM	12		бронза T (темный, LT 25%)	
TO MM	12		бронза S (светлый, LT 50%)	
12 MM	14.4		бронза S (светлый, LT 50%)	
15 mm	18	под заказ	под заказ	

Уникальные свойства монолитного поликарбоната Novattro								
Свойства	Толщина листа, мм							
Своиства	2	3	4	5	6	8	10	12
Вес, кг/кв.м.	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	9,6	12,0	14,4
Минимальный радиус изгиба, м	0,3	0,45	0,6	0,75	0,9	1,2	1,5	1,8
Звукоизоляция, дБА	26	26	24-27	25-28	26-29	28-31	30-32	31-34
Сопротивление теплопередаче, ${\sf m}^2  {\sf X}  {\sf ^{\circ}C/BT}$	0,18	0,18	0,19	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23
Коэф. теплопередачи, Вт/м <sup>2</sup> X °C	5,66	5,49	5,34	5,21	5,09	4,86	4,65	4,35
Светопропускание (для прозрачных) %%	89	88	87	87	86	85	83	81
Поглощаемая энергия удара, Нм	>200	>200	>400	>400	>400	>400	>400	>400

Сравнительные физико-механические характеристики (со стеклом)					
Характеристики	Силикатное стекло	Монолитный поликарбонат			
Толщина, мм	4	4			
Bec, кг/м <sup>2</sup>	9,4	4,8			
Минимальный радиус изгиба R мин., м	-	0,6			
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2 X °C	5,8	3,8-4,1			
Теплостойкость по Вика, °С	600	145			
Коэффициент линейного термического расширения К-1•10-5	0,9	6,5			
Предел прочности при растяжении, МПа	3,4	57,7			
Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом, кДж/м²	-	35			
Ударостойкость по Гарднеру (Дж)	-	>400			
Максимальная прочность на изгиб МПа, не менее	-	73,67			

Коэффициент светопропускания монолитного поликарбоната Novattro						
Толщина	Прозрачные	Бронза S50	Бронза Т25	Молочный	Белый	
2 mm	89-90%	50,9%	25%	45-47%	24,9-25,5%	
3 MM	88%			45-47%	24,9-23,376	
6 мм	87,2%	49,5-50,5%	23-25%	43,2%	11-12%	
10 mm	86,4%					