

## Описание

Лента ORABOND® 1397PP является частью нашего ассортимента высокоэффективных лент серии AM2 с двусторонним покрытием. Приклеивание наружных зеркал на легковых и грузовых автомобилях в пластмассовых корпусах при одновременной защите от осколков. Самоклеящаяся отделка панелей, декоративных накладок и кабельных каналов. Стыки и соединения бумаги, текстильных материалов, синтетических и металлических пленок, при которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на скалывание и прочности сцепления.

## Материал носителя

Полиэфирная пленка, 0,012 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон полипропиленовая пленка красного цвета, 0,080 мм

## Клей

Акрилатный клей на основе растворителя, модифицированный

## Применение

Приклеивание наружных зеркал на легковых и грузовых автомобилях в пластмассовых корпусах при одновременной защите от осколков. Самоклеящаяся отделка панелей, декоративных накладок и кабельных каналов. Стыки и соединения бумаги, текстильных материалов, синтетических и металлических пленок, при которых большое значение имеет очень высокий уровень прочности на скалывание и прочности сцепления.

## Технические данные

<b>Толщина*</b> (носитель с клеем)	0,210 мм	
<b>Термоустойчивость ***</b>	от -40° С до +160° С, кратковременно до +180° С	
<b>Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов</b>	При надлежащем наклеивании обладает устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей	
<b>Петельный тест*</b> (FINAT TM 9)	33 Н/25мм	
<b>Сила сцепления*</b> (FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	24 Н/25мм	через 1 мин.
	30 Н/25мм	через 20 мин.
	35 Н/25мм	через 24 часа
<b>Прочность на скалывание*</b> (FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>400 час. при 23° С	
	>6 час. при 70° С	
<b>Термоустойчивость*</b> (S.A.F.T.)	140° С	
<b>Срок хранения **</b>	2 года	
<b>Температура склеивания</b>	> +15° С	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

## **ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.