



Дата выпуска 30/09/2015

Дата последней модификации 12/12/2018

Код товара: 4-GL3B-02054

Ri-Jet M80 White Matt Permanent

Полный спектр самоклеющихся решений для внутренней рекламы и для полного или частичного декорирования коммерческих и корпоративных автомобилей.

Все наши самоклеющиеся материалы подходят для основных технологий широкоформатной цифровой печати: сольвент, эко-сольвент и УФ струйная печать, для удовлетворения всех требований рынка.

Применение

Для рекламы и продвижения товара (плакаты, рекламные щиты и вывески внутри помещений и на открытом воздухе), а также для применения на транспортных средствах (на ровных плоскостях автобусов, трамваев и такси).

Лицевой материал

Матовая белая мономерная виниловая пленка.

Лицевой материал	Мягкий мономерный винил	
Цвет поверхности	Матовый белый	
Вес	110 гр/м ² ±10 %	ISO-536
Толщина	80 µm ±10 %	ISO 534-80
Стабильность размеров	< 0.5 %	ASTM D1204
Прочность на растяжение MD	> 35 N/mm ²	ASTM D882
Предел прочности на растяжение CD	> 28 N/mm ²	ASTM D882
Удлинение при разрыве MD	> 100 %	ASTM D882
Предел удлинения при разрыве CD	> 70 %	ASTM D882
Горючесть	САМОГАСНУЩАЯ	ISO 3795:1989
Срок использования в вертикальном положении снаружи	ДО 3 ЛЕТ	

КЛЕЙ

Акриловый постоянный клей с высокой прозрачностью и очень высокой когезией. Предназначен для широкого спектра площадей применения, таких как стекло, ABS, PS, PBX. Не подходит для низкоэнергетических (аполярных) поверхностей (например, PE и PP). Этот клей соответствует FDA 175.105.

Код клея	AP940	
Тип	Акриловый постоянный	
Минимальная температура применения	+ 10 °C	
Рабочая температура	-30°C / +120°C	
Прочность на сдвиг	Высокая	FINAT FTM8
Начальная адгезия	> 6 N/25 mm	FINAT FTM1
Окончательная адгезия	> 10 N/25 mm	FINAT FTM1

ПОДЛОЖКА

Тип	Односторонняя силиконизированная Крафт-бумага	
Цвет поверхности	Белый	
Вес	135 g/m ² ±10 %	ISO-536
Толщина	132 µm ±10 %	ISO 534-80
Прозрачность	Нет данных %	DIN 53 147-64

Методы печати

Серия RI-JET M80 обеспечивает превосходные результаты печати с помощью струйной сольвентной, эко-сольвентной, УФ и латексной HP печати.

Срок хранения

24 месяца, применимо только к материалу, поставленному Ritrama, который не подвергался дальнейшей обработке, и при условиях хранения, определенных в разделе 2.5 FINAT:

- Идеальные условия хранения - при температуре 20-25 ° C и 40 - 50% относительной влажности.
- Хранить в прохладном и сухом месте.
- Не храните рядом с источником тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Храните материал в оригинальной упаковке до необходимости использования. Обратите особое внимание на рекомендуемый срок хранения и обеспечивайте своевременную ротацию на складе.

Отказ в претензии

Вся продукция Ritrama подлежит производственному контролю, чтобы гарантировать хорошее качество продукции. Заявления, техническая информация, данные, советы и рекомендации, касающиеся продуктов Ritrama, основаны на исследованиях и тестах, которые мы считаем надежными, но они не являются гарантией или защитой от любых случаев.

Принимая во внимание многократное использование продуктов Ritrama, пользователю рекомендуется тестировать продукты перед их использованием, чтобы определить и убедиться в пригодности и производительности продукта для его предполагаемого применения и назначения.

Методы преобразования и применения самоклеящихся материалов Ritrama многочисленны, и поэтому важно, чтобы пользователи знали о конкретном методе, который будет использоваться, до начала производства.

Печать: перед печатью продукта всегда настоятельно рекомендуется проверить совместимость продукта, принтеров и чернил.

Системы и условия применения: рекомендуется всегда проверять эксплуатационные характеристики продукта в реальных условиях использования, качество состояния поверхности для наклеивания (шероховатые, гладкие, плоские или неправильной формы, умеренные изгибы, с заклепками или без них); аппликаторная технология (ручная клейка или полностью автоматизированные линии); удельная нагрузка на материал Ritrama после ее применения (высокая и/или низкая температура, механическая нагрузка, воздействие сложных условий окружающей среды) и так далее.

Поскольку продукты Ritrama используются в условиях, не зависящих от нее, таких как перечисленные выше в качестве примера, Ritrama не несет никакой ответственности за ненадлежащее использование продуктов. Ritrama оставляет за собой право изменять в любое время и без необходимости предварительного уведомления, по своему собственному и исключительному усмотрению, продукты, их функции и технические характеристики.

Все продукты Ritrama продаются в соответствии с общими условиями продажи Ritrama, перечисленными на следующей веб-странице Ritrama: <http://www.ritrama.com/en/sale-conditions/>