



Поверхность

Высококачественная мономерная, каландрированная ПВХ пленка с глянцевой или матовой поверхностью.

Подложка

Односторонняя, мелованная, силиконизированная бумага, плотностью 120 г/м². Для удобства работы, видимая сторона равномерно разлинована тонкими линиями, которые образуют сетку с шагом ~ 10мм.

Клеевая система

Прозрачный акриловый клей из экологически чистой составляющей, без боязни воды.

Применение

Экономичная серия специально разработана для использования на транспорте, витринах и вывесках в краткосрочных и среднесрочных проектах. Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения. Прекрасно режется на плоттерных системах. На поверхность пленки можно наносить изображения по средствам термопереноса или прямой цифровой печати.

Технические характеристики

Толщина без подложки и клеевой системы	70 мк +/- 5 %
Плотность подложки	120 г/м ²
Температура монтажа	от +10°C до +40°C
Рабочая температура	от - 40°C до +80°C
Адгезия	4 Н/см
Прочность на разрыв в продольном направлении md (EN ISO 1924-2)	> 8,8 кН/м
Прочность на разрыв в поперечном направлении cd (EN ISO 1924-2)	> 5,0 кН/м
Срок хранения	2 года (в оригинальной упаковке при t от +20°C до +25°C)
Срок службы при соблюдении правил применения	3 - 5 лет

Безопасность

При соблюдении рекомендуемых условий применения этот материал является безопасным. Он не выделяет и не производит никаких вредных и опасных химических веществ. Параметры безопасности соответствуют действующим нормам EU и GefSoffV. На данный продукт не распространяется обязательное наличие паспорта безопасности в соответствии с регламентом (EU) № 1907/2006. Применение материала не нарушает транспортное законодательство и не нарушает Федеральный закон о водных ресурсах, являясь безопасным в своем применении.

Подлежит утилизации после использования.

Информация

Перед использованием убедитесь, что рабочая поверхность подготовлена должным образом и не содержит сторонних частиц, пыли, жидкостно-жировых пятен и иных веществ, которые могут отрицательно повлиять на качество сцепления материала с поверхностью. При использовании водной среды при монтаже, тщательно удаляйте воду из под материала для избежания деактивации клеевой системы.