

MetalEffect ASLAN CA 23

Пленка с металлическим эффектом для эксклюзивных дизайнов

Самоклеющаяся полиэфирная пленка с 8 различными эффектами для эксклюзивной рекламы. Пленка имеет одинаковый цветовой эффект с обеих сторон и поэтому идеально подходит для нанесения на стеклянные поверхности. Может использоваться для внутреннего и наружного применения. Доступны полированная отделка серебром, золотом, медью и розовым золотом, а также полированная отделка медью, сталью, нержавеющей сталью и золотом.

Состав

Лицевая сторона:	Полиэстер	
Толщина:	~ 50 µm	
Клей:	акриловый герметик	Количество: ~ 20 g/m ²
Лайнер:	Силиконовый картон	Вес 1 м ² : ~ 140 г

Характеристики

Сила адгезии: (ASTMD-903)	немедленно после 1 недели	~ 1.5 N/25 мм ~ 10 N/25 мм
Температура:	Температура при монтаже: Температура при использовании:	мин. 15°C От -30 °C до +80 °C В течение 3-5 лет на открытом воздухе, с вертикальной экспозицией, в условиях среднеевропейского климата
Срок службы:	полированное серебро и золото: все остальные цвета и эффекты:	 В течение 2 лет на открытом воздухе, с вертикальной экспозицией, в условиях среднеевропейского климата

MetalEffect ASLAN CA 23

Использование

Пригодность к печати:

Материал может быть напечатан с помощью краски для шелкографии. (В случае ненадлежащего высыхания красок печатные тона красок на пленке могут выглядеть размытыми, и негативно действует клей)

Применение:

В основном пленка может наноситься сухим способом. Мокрое применение уменьшает статическое электричество и помогает перемещению. Так как основой пленки является ПЭТ, вода не может диффузировать через пленку. Поэтому вся используемая вода должна отжиматься во время нанесения. Для нанесения надписей и прочего мы рекомендуем наши аппликационные пленки ASLAN. MetalEffect ASLAN CA 23 может наноситься только на гладкие и ровные поверхности и не подходит для изогнутых поверхностей.

Глянцевая отделка:

На поверхности глянцевой поверхности вблизи сердцевины рулона могут быть матовые участки. Это может быть вызвано задней стороной бумажной подложки, но исчезнет через короткий промежуток времени.

Хранение:

Перед применением пленки можно хранить не менее 3 лет с даты производства. Пленка должна храниться при комнатной температуре (15-25 ° C) и относительной влажности воздуха 50-60%. Чтобы избежать появления точек давления на поверхности рулона, мы рекомендуем хранить рулоны либо в вертикальном положении, либо для этих целей предназначены «подвесные» стойки.

Дата: 04|2017

Все технические данные и рекомендации основаны на нашем опыте и проверенных испытаниях, которые мы считаем надежными. Заказчик по-прежнему несет ответственность за проверку пригодности наших продуктов по назначению.

Качество нашей продукции регулярно проверяется, обновляется и развивается. Мы берем на себя право, без предварительного уведомления, корректировать, модернизировать и улучшать химические структуры или физические характеристики наших продуктов в соответствии с нашими последними знаниями.