

MetalEffect ASLAN CA 24

Плѐнка с металлическим эффектом в ярких цветах

Самоклеящаяся пленка с металлическим эффектом 5 ярких цветов для эксклюзивной и привлекательной рекламы. MetalColour ASLAN CA24 подходит для внутреннего и наружного применения. Цвета: красный, зеленый, синий, голубой и пурпурный в полированной обработке.

Состав

лицевая сторона:	ПВХ/полиэстер	
толщина:	~ 140 µm	
клеевой слой:	акриловый чувствительный к давлению	количество: ~ 30 g/m ²
лайнер:	силиконизированный картон	вес: ~ 140 g/m ²

Характеристики

сила адгезии: (ASTMD-903)	немедленно через неделю	~ 6 N/25 мм ~ 14 N/25 мм
температура:	температура при монтаже: температура использования:	минимум 15°C -30 °C up to +80 °C
срок службы:		До 2 лет вне помещений при вертикальном использовании в среднеевропейском климате

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

phone +49 (0) 22 04. 7 08 80 fax +49 (0) 22 04. 7 08 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

MetalEffect ASLAN CA 24

Обработка

печать:	Допускается печать трафаретными красками. В случае если краска высохнет не до конца, пленка даст усадку и это отрицательно скажется на клеевом слое.
монтаж:	<p>В основном используется метод сухого нанесения</p> <p>При влажном нанесении уменьшается статическое электричество, что способствует смещению плёнки. Полиэтилен не пропускает воду, поэтому остатки воды должны быть удалены.</p> <p>Для нанесения надписей и т. д. мы рекомендуем монтажные ленты ASLAN..</p> <p>MetalEffect ASLAN CA 24 можно наносить только на гладкие и ровные поверхности. Не подходит для использования на изогнутых поверхностях.</p>
глянец:	Ближе к втулке возможно появление матовых участков на глянцевой поверхности. Этот эффект может быть вызван состоянием бумаги подложки, но вскоре исчезает.
хранение:	Перед применением плёнка может храниться минимум 3 года с даты производства. Плёнка должна храниться при комнатной температуре (15-25 ° C) и относительной влажности воздуха 50-60%. Чтобы избежать появления точек давления на поверхности, мы рекомендуем хранить рулоны либо в вертикальном положении, либо использовать специально предназначенные «подвесные стойки»..

Дата: 09|2018

Все технические данные и рекомендации основаны на нашем опыте и взвешенных испытаниях, которые мы считаем надежными. Клиент несёт ответственность за проверку пригодности наших продуктов для предполагаемого использования. Качество нашей продукции регулярно проверяется, обновляется и развивается. Мы оставляем за собой право регулировать, модернизировать и улучшить химическую структуру или физические характеристики нашего продукта в соответствии с нашими последними разработками без предварительного уведомления.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

phone+49(0)22 04. 7 08 80 **fax**+49(0)22 04. 7 08 50

e-mailinfo@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS