

**Характеристики пленок NOVA-FLEX 1100 (суперглянец), 1400 (карбон),  
1600 (хамелеоны), 1800 (сверкающие блесстки), 2000 (трехмерная голограмма)**

Характеристика	Серия 1100	Серия 1400	Серия 1600	Серия 1800	Серия 2000
Ширина рулонов	0.5м				
Условия хранения рулонов	Температура хранения: +15 ... +25 °С, Влажность: 45 - 65%, Отсутствие прямых солнечных лучей				
Совместимые типы тканей	Хлопок, полиэстер, акрил – в чистом или смешанном виде. С осторожностью и предварительными тестами: гидрофобные ткани (с пропитками). Для них рекомендованы серии: 3900 NYLON или 1500 3 SECONDS.	Хлопок, полиэстер, акрил – в чистом или смешанном виде, шерсть, кожа натуральная.или искусственная. С осторожностью и предварительными тестами: гидрофобные ткани (с пропитками). Для них рекомендованы серии: 3900 NYLON или 1500 3 SECONDS.	Хлопок, полиэстер, акрил – в чистом или смешанном виде.	Хлопок, полиэстер, акрил – в чистом или смешанном виде.	Хлопок, полиэстер, акрил – в чистом или смешанном виде. Для гидрофобных водоотталкивающих тканей рекомендованы серии: 3900 NYLON или 1500 3 SECONDS.
Материал пленки	Термопластичный полиуретан				
Основа термокля	Полиуретан				
Фактура	гляnceвая	карбон			
Толщина пленки с учетом термокля	90 м	125 м	90 м	100 м	90 м
Толщина пленки без учета термокля	30 м	40 м	30 м	35 м	30 м
Материал подложки	Полиэстер				
Тип подложки	Клеевая				
Адгезия клеевого слоя подложки	Средняя				
Многослойная аппликация	Рекомендована				
Раскрой в плоттере	Зеркальный				
Угол заточки ножа плоттера	45° (стандарт)				
Температура переноса	165 °С	160 °С	150 °С	165 °С	155 °С
Время переноса	15 сек	10 сек	10 сек	10 сек	10 сек
Давление пресса	3 - 4 bar (среднее). Обратите внимание! При работе с серией 1100 СУПЕРГЛЯНЕЦ не выставляйте слишком высокое давление, чтобы сохранить зеркальный глянец пленки.	3-4 bar (среднее)	3-4 bar (среднее)	3-4 bar (среднее)	3-4 bar (среднее)
Удаление подложки	Теплое или холодное (холодное в приоритете - поможет сохранить идеальным глянец)	Теплое	Холодное	Теплое	Теплое
Стирка изделий с изображением	Наизнанку				
Предельные температуры стирок	60 °С, не используйте отбеливатель.	40 °С, не используйте отбеливатель.	60 °С, не используйте отбеливатель.	60 °С, не используйте отбеливатель.	40 °С, не используйте отбеливатель.
Сертификаты	ОЕКО-Tex® Standard 100 Class I (гипоаллергенно. Безопасно)				