

Технические характеристики пленки NOVA-FLEX 4000 SUBLISTOP

Германия

Ширина рулонов	0.5 м.
Условия хранения рулонов	Температура хранения: +15 ... +25 °С, Влажность: 45 - 65%, Отсутствие прямых солнечных лучей
Совместимые типы тканей	Крашенный сублимацией полиэстер и любые прочие ткани
Материал пленки	Термопластичный полиуретан
Основа термокля	Полиуретан
Фактура	Матовая
Толщина пленки с учетом термокля	105 μ
Толщина пленки без учета термокля	35 μ
Материал подложки	Полиэстер
Тип подложки	Клеевая
Адгезия клеевого слоя подложки	Средняя
Многослойная аппликация	Рекомендована
Раскрой в плоттере	Зеркальный
Угол заточки ножа плоттера	45° (стандарт)
Температура переноса	140 °С
Время переноса	10 сек
Давление пресса	3 - 4 bar (среднее)
Удаление подложки	Теплое
Стирка изделий с изображением	Наизнанку
Предельные температуры стирок	40 °С
Сертификаты	ОЕКО-Тех® Standard 100 Class I (гипоаллергенно. Безопасно)